



Pure & Original

FRESCO – PEINTURE A LA CHAUX

ECOLOGIQUE ET NATURELLE A 100%

Fresco - La peinture à la chaux est prête à l'utilisation et fabriquée selon la norme DIN 55945. Fresco est destinée à l'utilisation pour l'intérieur et composée de chaux pure, hydratée et de pigments naturels, à 100% minéraux et avec un respect maximal pour l'environnement.

Irradiation: très mate, poudreuse avec des nuances de couleurs. L'irradiation est déterminée par la méthode d'application.

Couleur: selon le nuancier de Pure & Original.

Application: La peinture Fresco est appliquée sur du plâtre à la chaux, du plâtre au ciment, des pierres naturelles absorbantes ou d'autres surfaces minérales. La surface doit être appropriée à des peintures à la chaux (absorbante et non résistante à l'eau). Des surfaces fort absorbantes (sans taches à réparer) doivent d'abord être traitées avec le Wallfix Pure & Original. En cas d'absorption irrégulière, traiter la surface avec le Wallprim. Des surfaces huileuses ou non minérales, telles que la peinture latex et synthétique, doivent impérativement d'abord être traitées avec le Wallprim Pure & Original.

Appliquez la peinture Fresco au moyen d'une brosse à poil long, d'un tissu ou d'une éponge. Vous pouvez également d'abord humidifier la surface avant de la peindre ou appliquez la peinture à l'aide d'un tissu. (Al Fresco).

1ère couche, dépendamment de l'effet souhaité et de l'absorption, diluer 15% à 50% avec de l'eau. 2ème couche non diluée ou diluer jusqu'à 15% avec de l'eau, selon l'irradiation souhaitée. Lors de dilution, utilisez une même quantité d'eau tenant compte des différences de couleurs. Bien remuer avant l'utilisation. La couleur, la caractéristique de la peinture à la chaux est donc que celle-ci varie selon le degré d'absorption de la surface et de la méthode d'application. Pour une reproduction correcte de la couleur et de l'effet, il est impératif de faire un test d'essai. Appliquez 2 couches. Recouvrable après 8 heures. En cas d'infiltration abondante, attendre 24 à 48 heures et appliquez à nouveau une couche non diluée.

Caractéristiques du produit

Prête à l'utilisation	tension minimale
Ne jaunit pas	pas de liants synthétiques!
Recyclable à 100%	fongistatique et anti-bactéries!
Ne devient pas vert!	effet mat chaux
Couvre au maximum	inflammable
Perméabilité à la buée !	légèrement lavable !



Peinture à la chaux sur du bois / MDF: Poncer et dégraisser le bois non traité avec le Super Cleaner Pure & Original. En cas de visibilité des fils, diluer la peinture à la chaux (max. 85%). Pour une irradiation couvrante, application non diluée. Un effet usé est obtenu en appliquant 2 couleurs l'une sur l'autre et en ponçant légèrement.

Le bois doit être suffisamment sec, afin d'éviter qu'il se rétrécisse.

Emballage: livrable en 1L, 2,5L et 5L.



FRESCO

La peinture à la chaux originale.



Caractéristiques de la peinture à la chaux :

En raison des différences de température, de la surface et de l'humidité atmosphérique ; la surface peinte à la peinture à la chaux peut se ternir. C'est typique à la peinture à la chaux. Afin de diminuer cette caractéristique, il faut appliquer plusieurs fines couches et bien étaler la peinture. A cause des caractéristiques des surfaces, du type d'objet, des diverses températures et de substances nuisibles venant de l'atmosphère, les peintures à la chaux peuvent se ternir précocement. C'est typique au matériel naturel de la peinture à la chaux, il ne s'agit donc pas du tout d'une faute de fabrication. La première couche de couleurs foncées peut donner un effet de taches. Après plusieurs couches, cet effet diminue maximalement. La peinture à la chaux ne sait pas être parachevée. Cela donne une déflexion de la couleur en raison de l'absorption rapide de l'humidité dans le mur et l'avancement de la chaux.

Systèmes

Systèmes conseillés: 1^{ère} couche WallFix ou WallPrim, selon la porosité de la surface. 2^{ème} et 3^{ème} couches Fresco. Pour obtenir plus d'effet, d'abord mettre la brosse dans l'eau et ensuite dans la peinture et appliquer la 2^{ème} couche pas entièrement couvrante. Un tissu ou une éponge augmentent également l'effet.

Salle de bains - cuisine

La peinture à la chaux est légèrement lavable, très poreuse et absorbera, par conséquent, rapidement l'eau et la graisse. Laisser en direct de l'eau et/ou trop de condensation peut provoquer des traces d'eau. Afin d'éviter ceci, il est conseillé de couvrir la peinture du Dead Flat Eco Sealer. Ensuite, vous pourrez aisément nettoyer la surface. Attention ! L'application d'épaisses couches ou l'application irrégulière (surtout en ce qui concerne des couleurs foncées) peuvent provoquer un voile blanc.

Conditions d'application

Température : >5°C, <35°C (air, surface et matériel)

Humidité relative : 85% max. Conserver à l'abri du gel.

Utiliser à des températures entre 5°C et 35°C.

Des déflexions de couleurs selon échantillon de couleurs sont liées au matériel-même.

Données de base à 20°C peinture blanche:

Densité : +/- 1,4 g/cm³

Rendement théorique : 8 - 10 m² per Liter

Temps séchage : dépoussiéré : 2 - 3 uur

Recouvrable : min. na 8 uur

Point flamme : NVT

pH : +/- 13

Conservation

A conserver dans l'emballage original et à l'abri du gel : 6 à 12 mois. Ne pas mélanger avec d'autres peintures.

Nettoyage

Nettoyer des éclaboussures et des taches de Fresco Pure & Original immédiatement au savon et à l'eau.

Renseignement techniques

Il est impossible de reprendre toutes les surfaces et leur préparation dans la rubrique de ces renseignements techniques. A cet effet, renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour des situations spécifiques. Ces informations ont été composées selon les techniques les plus récentes de la peinture. La responsabilité de la validité générale de ces indications sera déclinée, vu que l'application et les méthodes de traitement se situent en dehors de notre influence et que des différences relatives à la nature de la surface exigent toujours une adaptation de la méthode selon les opinions d'un spécialiste compétent en la matière.

Pour plus d'infos, consultez le site Pure & Original www.pure-original.com.