

FRESCO SPECIAL FIX

Mineral fixer (English)
Minerale fixeer (Nederlands)

Fresco Special Fix is a fixation to fasten mineral surfaces as Fresco lime paint so they provide adhesion to (non-mineral) wall paints.

Ideal for

- Powdery, mineral surfaces

Characteristics

- Water based
- Matte
- Transparent
- Very environmentally friendly
- High adhesive strength
- Water vapour permeable
- VOC free
- Non-flammable
- Suitable for humid areas
- Little to no odour

Product specificaties

Application	Indoors
Surface	Reparation spots, surface with suction differences, highly absorbent surfaces, powdery and sanded surfaces, painted walls, well-maintained coats of water based paint and mineral paint qualities.
Colour	Transparent.
Packaging	1L, 2,5L, 5L

Basic information for white paint at 20°C

Specific gravity	1 g/cm ³
Solids content	+/- 13% vol.
Gloss experience	Mat
Binder	Acrylaat
Ph value	>7
Flash point	Geen
Resistant up to	60°C

VOC

Legal EU-limit	30gr
Product content	30gr
VOC classification	A/g

Surface preparation

The surface must be suitable for fixations. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection.

Reparation spots	Apply without further preparation.
Surface with suction differences	Apply without further preparation.
Highly absorbent surfaces	Apply without further preparation.
Powdery and sanded surfaces	Apply without further preparation.
Painted walls	Apply without further preparation.
Well-maintained coats of water based paint	Apply without further preparation.
Mineral paint qualities	Apply without further preparation.

Paint application

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

Tools	Round or flat brush or roller.
Before use	Stir well and mix cans of the same paint and colour that will be used on the same wall together in a large bucket; and check the colour.
Coverage per layer Practical yield	15-20 m ² /L The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.
Number of layers	Until saturation of the surface.
Recommended thickness dry layer Recommended thickness wet layer	13 microns 100 microns
Temperature	>10°C, <25°C (air, surface, and material) Relative humidity: max. 85%
Dilution	None
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Recoating	After drying, Fresco Special Fix is immediately recoatable with a new layer of Fresco Special Fix. If desired, Fresco Special Fix can also be recoated with any other type of paint from the Pure & Original collection which asks for a preparation with Fresco Special Fix.
Drying time at 20°C	
Drying time dust-free	60 mins
Recoating	12 hours


Durability and storage

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health



Legal regulations

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

Disclaimer

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Fresco Special Fix is een fixeer om minerale ondergronden als Fresco kalkverf te fixeren zodat ze hechting kunnen bieden aan (niet minerale) wandverven.

Gebruikersdoel

- Poederige, minerale ondergronden

Kenmerken

- Waterbasis
- Mat
- Transparant
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog hechtingskracht
- Sterk dampdoorlatend
- VOS vrij
- Onbrandbaar
- Toepasbaar in vochtige ruimtes
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Reparatie plekken, ondergronden met zuigingsverschillen, sterk zuigende ondergronden, poederige en verzande ondergronden, geschilderde wanden, watergedragen verflagen en minerale verfsoorten.
Kleuren	Transparant.
Verpakking	1L, 2,5L, 5L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 13% vol.
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Acrylaat
Ph waarde	>7
Vlampunt	Geen
Bestand tot	60°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	30gr
VOS klasse	A/g

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor fixaties. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Reparatie plekken	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Ondergronden met zuigingsverschillen	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Sterk zuigende ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Poederige en verzande ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Geschilderde wanden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Watergedragen verflagen	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Minerale verfsoorten	Opzetten zonder verdere voorbereiding.

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde of platte kwast of roller.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag Praktisch rendement	15-20 m ² /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Tot verzadiging van de ondergrond.
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	13 micron 100 micron
Temperatuur	>10°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Overschilderen	Fresco Special Fix is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Fresco Special Fix of andere verf uit het Pure & Original assortiment welke vraagt om Fresco Special Fix als voorbereiding.
Droogtijd bij 20°C Droogtijd stofvrij Overschildersbaar	60 min. 4 uur


Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf
Resten verf

Restafval
Klein Chemisch Afval

Milieu en gezondheid

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.